



VERRE DÉPOLI À L'ACIDE POUR LA SÉCURITÉ DES OISEAUX

NOTE IMPORTANTE

Le présent document a préséance sur tout autre document imprimé ou numérique
publié par Gardner Walker

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T | 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com



CRITÈRES DE SÉLECTION DE PRODUITS

Les produits de verre dépoli à l'acide **Walker Textures®** pleine surface et les motifs **AviProtek®** offrent des propriétés de dissuasion de collisions d'oiseaux dans les applications de vitrage extérieur.

La sélection de produits devrait être fondée sur l'idée de conception et le type d'application en conjonction avec les données de performances décrites ci-dessous.

La gamme de produits pour la sécurité des oiseaux **Walker Textures®** offre 3 options différentes :

- **AviProtek® Série 200**
 - **AviProtek®** : Marqueurs visuels dépolis à l'acide sur la surface extérieure (Position I) du verre
 - **AviProtek® E** : Marqueurs visuels dépolis à l'acide sur la surface extérieure (Position I) du verre avec enduit énergétique de Vitro® Architectural Glass en position 2
- **AviProtek® TURBO Série 900**
 - **AviProtek®** : Marqueurs visuels dépolis à l'acide sur la surface extérieure (Position I) du verre
 - **AviProtek® E** : Marqueurs visuels dépolis à l'acide sur la surface extérieure (Position I) du verre avec enduit énergétique de Vitro® Architectural Glass en position 2
- **AviProtek® T** : Marqueurs UV transparents sur la surface extérieure (position I) du verre

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T | 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com



DISPONIBILITÉ DE PRODUITS

	(Pos. 1)	Substrat de verre**	Épaisseurs**	Dimensions standard	Enduit en Pos. 2**
AviProtek® Série 200	AviProtek® Motifs 211, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 226, 227	Clair Starphire Ultra-Clear® Acuity® Solargray® Solarbronze®	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	96x130	N/A
	AviProtek® E Motifs 211, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 226, 227				Solarban® 60 VT Solarban® R67 VT Solarban® 70 VT Solarban® 72 VT Solarban® 90 VT
AviProtek® TURBO Série 900	AviProtek® Motifs 915, 917, 921	Clair Starphire Ultra-Clear® Acuity® Solargray® Solarbronze®	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	96x130 100x144 Autres dimensions disponibles sur demande	N/A
	AviProtek® E Motifs 915, 917, 921				Solarban® 60 VT Solarban® R67 VT Solarban® 70 VT Solarban® 72 VT Solarban® 90 VT
AviProtek® T Série 700	Motifs 701, 714, 717	Clair	3.2mm, 6mm	96x130	N/A

Avril 2026

** Autres substrats de verre, épaisseurs et enduits disponibles sur demande. Sujet à certains termes et conditions

Quantité minimum

AviProtek® Série 200 & AviProtek® T Série 700: 1 bloc de 4 000 lbs. Quantité exacte disponible pour commande de plus d'un bloc. Sujet à certains termes et conditions

AviProtek® TURBO Série 900: 3 blocs de 4 000 lbs. Quantité exacte disponible pour remplacements. Sujet à certains termes et conditions

AviProtek® E

Les produits de verre Solarban® sont seulement disponibles pour les membres du réseau Vitro Certified® Network.

Les produits AviProtek® E incluent une pellicule de protection (TPF) sur l'enduit énergétique

La transformation des produits Textures® avec verre énergétique Solarban® doit être effectuée au plus tard 90 jours suivant la date de livraison

AviProtek® T

Disponible en verre clair 10mm, en dimension standard 96" x 130" et en quantité minimum de 2 camions

Des motifs sur mesure rencontrant les standards de la sécurité des oiseaux sont disponibles sur demande (excepté AviProtek® T)

La disponibilité des produits de **La Verrerie Walker Ltée** est sujette à changement sans préavis

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T | 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com





GUIDE DE COMMANDE DE PRODUITS

Toute commande de produits doit inclure l'information suivante :

- Le numéro de motif **AviProtek®**, si applicable
- Le numéro de l'enduit énergétique des produits verriers **Vitro® Architectural Glass Solarban®**, si applicable
- Substrat (verre clair, verre Starphire Ultra-Clear®, Acuity®, Solargray® et Solarbronze®)
- Épaisseur du verre
- Dimension des feuilles

(*) La trempe du verre ultraclair est recommandée pour corriger une légère altération de la couleur causée par le procédé de transformation **AviProtek®** (à l'exception des motifs de la série 900)

ÉCHANTILLONS

Des échantillons peuvent être commandés comme suit :

- Échantillons 12" x 12" de substrats et d'épaisseurs sélectionnés
- Échantillons 12" x 12" d'unité scellée composée de substrats sélectionnés
- Échantillons pleine grandeur pour projets qualifiés

Échantillons AviProtek® E:

- Des échantillons 12" x 12" en verre monolithique ou en unités scellées sont disponibles pour une large sélection de substrat de verre. Contacter le service à la clientèle pour connaître les disponibilités

DIRECTION DES MOTIFS SUR FEUILLE DE 96" X 130"

- Tous les motifs directionnels sont disponibles alignés sur le côté de 96" ou 130"

MOTIFS SUR MESURE

Des motifs sur mesure rencontrant les standards de la sécurité des oiseaux sont disponibles sur demande (excepté **AviProtek® T**).

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T | 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com



COMMENT OBTENIR DES POINTS LEED

Les crédits LEED auxquels les produits Walker Textures® AviProtek® peuvent contribuer sont les suivants :

LEED® v4.1 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB)

LEED® v4.1 pour la conception et la construction de l'aménagement intérieur (C+CI)

Énergie et Atmosphère

- Le projet peut inclure diverses stratégies de vitrage sur la façade de l'édifice.
- Disponible pour les produits **AviProtek®** avec enduit énergétique de Vitro Architectural Glass.

Matériaux et ressources

Déclaration et optimisation des produits des bâtiments

- Déclaration environnementale de produit (sous notre DEP)
- Ingrédients des matériaux (sous notre HPD®)

Qualité des environnements intérieurs

- Matériaux à faibles émissions
- Confort thermal (Disponible pour les produits AviProtek® avec enduit énergétique)
- Lumière naturelle

Innovation

- Diverses stratégies incluant le Crédit pilote 55 – Prévention à la collision des oiseaux

Les documents suivants couvrant les produits **Walker Textures® AviProtek®** sont disponibles sur demande :

- DEP – Déclaration Environnementale de Produits
- HPD® – Health Product Declaration®

Pour obtenir une copie des documents ci-dessus ou pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant ou notre département de service à la clientèle.

Fiche technique environnementale

La fiche technique environnementale est une version écourtée de la DEP et est disponible ici : <https://www.GardnerWalker.com/fr/ressources/materiaux-durables/>

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T | 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com



SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS

CHAMPS D'APPLICATION

Ce document couvre les spécifications du verre flotté dépoli à l'acide sur la surface 1 ou 2 et offert en feuilles.

SURFACE DÉPOLIE À L'ACIDE

Le procédé propre à Gardner Walker du dépolissage à l'acide **Walker Textures®** utilise une solution d'acide fluorhydrique pour dépolir uniformément la surface du verre. Des contrôles rigoureux assurent la répétition de l'apparence uniforme du produit.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Le verre dépoli à l'acide **Walker Textures® AviProtek®** est fabriqué à partir de verre **flotté** sélectionné, conforme aux normes suivantes :

ÉTATS-UNIS **ASTM C 1036-25 "Standard Specification for Flat Glass"**
Quality : Q3 – Stock Sheet

CANADA **CAN/CGSB-12.3-M91 Norme nationale du Canada – Verre flotté, plat et clair**
Qualité : Vitrage

Les spécifications des produits verriers **Walker Textures® AviProtek®** sont relativement similaires aux normes ASTM C 1036-25 et CAN/CGSB-12.3-M91. Cependant, il existe des variations découlant de la nature unique et du caractère exclusif du processus de production des produits **Walker Textures® AviProtek®**. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au guide de spécifications de qualité **Walker Textures®**.

SURFACE DU VERRE AVEC ENDUIT ÉNERGÉTIQUE AVIPROTEK® E

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec le département du service à la clientèle de Vitro® Architectural Glass.

SURFACE DU VERRE AVIPROTEK® T

AviProtek® T est fait d'un verre ayant une surface pyrolytique de Pilkington NA qui répond aux exigences de qualité de la norme ASTM C1376-21a "Standard specification for Pyrolytic and Vacuum Deposition Coatings on Flat Glass".

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T | 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com



PROPRIÉTÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Les feuilles de tous les produits verriers **Walker Textures®** et **AviProtek®** sont uniformément dépolies sur toute leur surface sur un ou deux côtés, à l'exception d'une bande de 1" (25 mm) inutilisable sur les 4 côtés, à l'exception du fini Velour pour lequel la bande inutilisable est de 3/4" (20mm) et les produits **AviProtek® Turbo** pour lesquels la bande inutilisable est de 1" (20mm) sur les 2 côtés courts. Les variations dans l'opacité sur une même feuille de verre sont invisibles à l'œil nu lorsque visualisé dans des conditions normales.

Les motifs **AviProtek®** (excepté **AviProtek® T**) n'ont aucun impact significatif sur les données de performance énergétique d'une unité scellée. Par conséquent, les valeurs seront similaires à celles d'une unité sans motifs **AviProtek®**.

Pour obtenir les données complètes de performance d'une unité scellée avec les motifs **AviProtek®** et les produits **Solarban®**, veuillez communiquer avec le département du service à la clientèle de Vitro Glass ou consulter : <https://construct.vitroglazings.com/default.aspx>

Les données de performance pour **AviProtek® T** sont les suivantes :

TABLE A1
AVIPROTEK® T
DONNÉES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

PERFORMANCE - UNITÉ MONOLITHIQUE¹		LUMIÈRE VISIBLE			ÉNERGIE SOLAIRE TOTALE			RAYONS UV		CA²	CGCS⁴
TYPE DE VERRE	ÉPAISSEUR mm (po)	Transmission	Réflexion 1	Réflexion 2	Transmission	Réflexion 1	Transmission UV	Été US	Hiver US		
Clear	6 mm (1/4")	82%	15%	15%	75%	12%	44%	0.93	1.02	0.90	0.79

Notes

- 1 Les valeurs peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication. Toutes les données obtenues sont basées sur la méthodologie NFRC en utilisant le logiciel LBNL Window 5.2.
- 2 Les valeurs sont à titre indicatif seulement et peuvent varier selon les conditions d'évaluation, de fabrication et/ou d'utilisation.
- 3 Le coefficient d'atténuation (CA) est le ratio du montant total de l'énergie solaire qui passe à travers le verre relatif au verre clair de 3,0mm (1/8 po.) d'épaisseur, sous les mêmes conditions de conception. Ceci inclut l'énergie solaire transmise directement ainsi que n'importe quelle énergie solaire rayonnée et convertie. Un coefficient d'atténuation bas indique une meilleure performance de diminution du gain de chaleur en été. Coefficient d'atténuation à une température extérieure de 89° F (32° C), vitesse de l'air extérieur de 7,5 mph (3,4m/s), température intérieure de 75° F (24° C), vitesse de l'air intérieur de 0 mph (0 m/s) et intensité solaire de 248 BTU /heure/pied carré (783 w/m²).
- 4 Le coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) représente le gain de chaleur solaire à travers la vitre par rapport au rayonnement solaire. Il est égal à 86% du coefficient d'atténuation.

Septembre 2021

.../

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T | 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com



PROPRIÉTÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (Suite)

TABLEAU A2

AVIPROTEK® - SPÉCIFICATIONS DES MOTIFS ET DONNÉES DE DISSUASION DES COLLISIONS D'OISEAUX

Solution AviProtek®	Description	Type	Densité	Respecte le guide prescriptif de la National Glass Association	Respecte le standard prescriptif Canadien CSA A460:19	Facteur de menace obtenu du test en tunnel d'ABC (conditions en transparence seulement) (note 1)	% de dissuasion de collision d'oiseaux obtenu du test d'expérience de terrain du Professeur Daniel Klem (conditions en transparence et en réflexion) (note 2)
Motif dépoli en surface #1 sur 6mm monolithique, clair, ultraclair ou verre teinté	AviProtek® motif 211	Motif linéaire avec espacement variable qui respecte la règle du 2"x4"	22.45%	OUI	OUI	23	95%
	AviProtek® motif 214	Motif organique avec espacement variable qui respecte la règle du 2"x4"	26.56%	OUI	OUI	21	95%
	AviProtek® motif 215	Point de 5mm, espacement de 2"x2"	0.97%	OUI	OUI	25	95%
	AviProtek® motif 216	Point de 6mm, espacement de 4"x4"	0.35%	NON	NON	N/D	N/D
	AviProtek® motif 217	Point de 5mm, espacement de 2"x2"	1.78%	OUI	OUI	15	95%
	AviProtek® motif 221	Point de 6mm, espacement de 2"x4"	0.70%	OUI	NON	25	95%
	AviProtek® motif 222	Point de 5mm, espacement de 4"x4"	0.24%	NON	NON	N/D	N/D
	AviProtek® motif 226	Carré de 5mm, espacement variable jusqu'à 2"x2"	0.97%	OUI	OUI	25	95%
	AviProtek® motif 227	Carré de 5mm, espacement variable jusqu'à 2"x4"	0.70%	OUI	NON	25	95%
	AviProtek® motif 915	Point de 5mm, espacement de 2"x2"	0.97%	OUI	OUI	25	95%
	AviProtek® motif 917	Point de 5mm, espacement de 2"x2"	1.78%	OUI	OUI	15	95%
	AviProtek® motif 921	Point de 6mm, espacement de 2"x4"	0.70%	OUI	NON	25	95%
Dépoli pleine surface en position #1 sur 6mm monolithique, clair, ultraclair ou verre teinté	Fini Opaque	Pleine surface	100%	OUI	OUI	25	N/D
	Fini Velour	Pleine surface	100%	OUI	OUI	25	N/D
	Fini Satin	Pleine surface	100%	OUI	OUI	25	N/D
Motif UV en surface #1 sur 6mm monolithique, clair	AviProtek® T motif 701	Motif organique avec espacement variable qui respecte la règle du 2"x4"	Non Applicable	OUI	OUI	N/D	69%
	AviProtek® T motif 714	Motif organique avec espacement variable qui respecte la règle du 2"x4"	Non Applicable	OUI	OUI	N/D	69%
	AviProtek® T motif 717	Point de 5mm, espacement de 2"x2"	Non Applicable	OUI	OUI	N/D	69%

Avril 2026

Note 1: Cette donnée est exprimée en pourcentage du nombre de collisions sur le matériel testé (conditions en transparence seulement)

Note 2: Cette donnée est exprimée en pourcentage du nombre de vols où l'oiseau a évité le matériel testé, en comparaison avec le verre clair de contrôle non altéré

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T | 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com



ÉNONCÉS SUR LES GARANTIES ET POLITIQUES

AVIPROTEK®

Pour les énoncés sur les garanties et politiques concernant le verre dépoli à l'acide voir

[:https://GardnerWalker.com/fr/page-pdf-garanties/](https://GardnerWalker.com/fr/page-pdf-garanties/)

AVIPROTEK® E

La garantie sur la surface avec enduit énergétique est offerte par Gardner Walker et est similaire à celle offerte par Vitro® Architectural Glass. Pour plus d'information, veuillez communiquer avec le département du service à la clientèle de Vitro®.

AVIPROTEK® T

Pour la garantie et les énoncés de politique sur **AviProtek® T**, s'il vous plaît aller à la page suivante.

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T | 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com



GARANTIE LIMITÉE POUR LE VERRE AVIPROTEK® T

Gardner Walker garantit, pour une période de 10 ans suivant la date d'achat, que l'enduit ne s'écaillera pas sous des conditions normales si les recommandations pour la manutention et l'entretien prescrites sont suivies. De plus, Gardner Walker garantit que si ces mêmes recommandations sont suivies, les propriétés de dissuasion de collision des oiseaux du revêtement ne diminueront pas sous des conditions normales, pour une période de 10 ans suivant la date d'achat.

Dans l'éventualité d'une réclamation sous cette garantie, Gardner Walker doit être avisé par écrit à l'adresse indiquée sur la facture originale. Gardner Walker se réserve le droit d'inspecter tout verre **AVIPROTEK® T** dit défectueux à l'endroit et sous les conditions où le défaut a été décelé initialement. La responsabilité de Gardner Walker sous cette Garantie est limitée, à la discrétion exclusive de Gardner Walker, à :

- Fournir sans frais, F.A.B. l'usine de Gardner Walker, une quantité suffisante de feuilles de la dimension et du substrat, initialement fournis par Gardner Walker, requise pour remplacer le verre **AVIPROTEK® T** qui s'est avéré défectueux
Ou
- Rembourser un montant équivalent au prix de vente original au pied carré du verre **AVIPROTEK® T** multiplié par la quantité de verre **AVIPROTEK® T** qui s'est avéré défectueux. La responsabilité de Gardner Walker sera entièrement limitée aux obligations décrites dans cette Garantie. En aucun cas, Gardner Walker ne sera tenu responsable envers une personne ou entreprise pour des dommages, conséquences ou frais quelconques indirectement reliés à un incident et ce, sous aucun prétexte, incluant, mais non limité, les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux liés au remplacement.

Conditions :

Cette Garantie est nulle dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :

- Le Verre **AVIPROTEK® T** est brisé ou craqué;
- La surface du Verre **AVIPROTEK® T** a été endommagée;
- Le Verre **AVIPROTEK® T** est manipulé, entreposé, transformé ou installé contrairement aux recommandations écrites de Gardner Walker.

À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉCRITE CI-DESSUS, GARDNER WALKER NI N'EXPRIME NI NE SUPPOSE, AUCUNE AUTRE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, ET AUCUNE GARANTIE NE SERA SUPPOSÉE PAR L'ACTION, LA LOI OU AUTREMENT.

Aucune modification ou changement à cette Garantie ne liera Gardner Walker à moins d'une demande écrite se rapportant spécifiquement à cette Garantie et signée par un responsable autorisé de Gardner Walker.

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T 1 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com



RECOMMANDATIONS POUR LA MANUTENTION, LA TRANSFORMATION, ET L'ENTRETIEN

AVIPROTEK®

Pour les recommandations spécifiques au verre dépoli à l'acide, voir :
<https://Gardner-Walker.com/fr/pdf-page-fr-manutention/>

AVIPROTEK® E

Pour les recommandations spécifiques à la surface avec enduit énergétique s.v.p. communiquer avec le département du service à la clientèle de Vitro® Architectural Glass.

La transformation des produits Textures® avec verre énergétique (Low-E) doit être effectuée au plus tard 90 jours suivant la date de livraison.

AVIPROTEK® T

IDENTIFICATION DE LA SURFACE AVEC ENDUIT

Le verre **AviProtek® T** a une fine couche de revêtement pyrolytique, claire et permanente sur le côté atmosphère du verre. La rugosité fine de l'enduit peut être détectée par la friction additionnelle ressentie quand il est frotté avec le bout des doigts ou des ongles.

Remarque: l'émissivité de l'enduit est la même que celle du verre sans enduit donc les détecteurs d'enduit standards à faible émissivité (Low-e) ne peuvent être utilisés pour identifier la surface.

Une lampe UV peut être utilisée pour détecter le côté étain (le côté étain émet une faible lueur blanche sous rayons UV. Le revêtement pyrolytique est appliqué sur l'autre surface, du côté atmosphère).

MANUTENTION

Des précautions doivent être prises pour éviter le contact excessif avec la surface de l'enduit. Si la manipulation nécessite le contact avec la surface de l'enduit, des gants propres doivent être utilisés à chaque poste de travail. Des précautions doivent aussi être prises pour éviter la contamination de la surface avec enduit par des huiles ou des empreintes de doigts après qu'elle ait été bien nettoyée.

AviProtek® T doit être coupé, lavé, traité thermiquement, et traité généralement avec la surface de l'enduit vers le haut pour éviter tout contact avec d'autres matériaux.

Le verre **AviProtek® T** est livré soit en blocs ou en caisses standards. Comme les autres produits de Gardner Walker, la surface du verre est protégée par un matériau intercalaire qui empêche l'humidité et l'abrasion entre les feuilles de verre.

.../

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T 1 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com



RECOMMANDATIONS POUR LA MANUTENTION, LA TRANSFORMATION, ET L'ENTRETIEN (Suite)

Le verre **AviProtek® T** ne doit jamais être retiré des caisses par le côté étant donné que les surfaces vitrées qui glissent les unes sur les autres risquent d'endommager l'enduit réfléchissant ou la surface du verre.

Le verre **AviProtek® T** peut être manipulé avec des ventouses, mais il est préférable d'appliquer celles-ci sur le côté étain, lorsque possible. Les ventouses doivent être propres et sèches pour éviter d'endommager ou de marquer l'enduit. Les ventouses ne doivent pas être glissées sur la surface de l'enduit.

COUPE

Le verre **AviProtek® T** doit être coupé avec le côté de l'enduit vers le haut pour éliminer les dommages qui pourraient provenir des fragments de verre sur la table de coupe, en particulier lors de l'utilisation de techniques de coupe « chute libre ».

Les huiles de coupe doivent être légères. Gardez la quantité d'huile de coupe à un minimum absolu pour réduire la contamination des gants et permettre un lavage facile de la surface avec enduit.

NETTOYAGE

Comme pour tout produit de verre avec enduit, il faut faire attention en lavant le verre pour éviter d'endommager l'enduit.

Le verre **AviProtek® T** doit être lavé avec le côté de l'enduit vers le haut, dans une laveuse à brosses plates rotatives, puis passé au séchoir.

Ne laissez pas le verre immobile sous les brosses rotatives.

FABRICATION

AviProtek® T peut être utilisé dans une application à vitrage monolithique, ou incorporé dans une unité scellée ou encore être laminé. Dans tous les cas, l'enduit doit être positionné sur la surface extérieure (position I) pour conserver les propriétés de dissuasion de collision d'oiseaux.

Le verre **AviProtek® T** peut être traité thermiquement, complètement trempé ou courbé après qu'il soit découpé. L'enduit doit être positionné vers le haut lors du traitement thermique dans un four horizontal afin de minimiser les risques de dommages à l'enduit.

.../

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T | 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com



RECOMMANDATIONS POUR LA MANUTENTION, LA TRANSFORMATION, ET L'ENTRETIEN (Suite)

Quand le verre **AviProtek® T** est utilisé dans une unité scellée, aucune suppression du rebord de l'enduit réfléchissant n'est nécessaire. Les résultats à ce jour indiquent que la surface de verre **AviProtek® T** est compatible avec les principaux produits scellants pour vitrage.

EMBALLAGE

Le verre **AviProtek® T** doit être séparé des autres feuilles de verre à l'aide de papier ou de petites languettes en liège autour du périmètre du verre.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Référez-vous au guide de nettoyage et entretien après installation de **Walker Textures®** au :
<https://GardnerWalker.com/fr/pdf-page-fr-manutention/>

Solarban®, Starphire Ultra-Clear®, Vitro®, Vitro Certified® Network et leurs logos respectifs sont des marques déposées par Vitro® Architectural Glass.

Gardner Walker

North Wilkesboro, NC Huntsville, TX Indianapolis, IN Montréal, QC
T | 888 320 3030 info@gardnerwalker.com www.gardnerwalkerglass.com

